

10-
46-

**This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

**Defective images within this document are accurate representations of
the original documents submitted by the applicant.**

Defects in the images may include (but are not limited to):

- **BLACK BORDERS**
- **TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- **FADED TEXT**
- **ILLEGIBLE TEXT**
- **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- **COLORED PHOTOS**
- **BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS**
- **GRAY SCALE DOCUMENTS**

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

GAS-TIGHT, SEALED ALKALINE SECONDARY CELL

Patent Number: ☐ US5122426
Publication date: 1992-06-16
Inventor(s): KLEINSORGEN KLAUS (DE); SIMON GERHARD (DE); KOHLER UWE (DE)
Applicant(s):: VARTA BATTERIE (DE)
Requested Patent: ☐ EP0416244, A3, B1
Application Number: US19900569078 19900817
Priority Number(s): DE19893929304 19890904
IPC Classification: H01M10/52
EC Classification: H01M4/96, H01M10/34, H01M10/52
Equivalents: CA2023467, ☐ DE3929304, HK108495, JP3008982B2, ☐ JP3225773

Abstract

An auxiliary electrode for improving the consumption of oxygen in a gas-tight, sealed alkaline secondary cell is comprised of a synthetic nonwoven fabric and a film rolled onto the fabric. The film is a PTFE-bound activated carbon, and the side of the nonwoven fabric receiving the film is first impregnated with an aqueous cellulose ether mixture to develop a three layer structure including a highly porous, hydrophobic layer made of the nonwoven material, left in its original state and facing the electrolyte or a gas supply, a hydrophilic impregnated layer, and a catalytically active hydrophobic consumption layer electrically connected with the cell's negative electrode and constituting the preferred location for oxygen reduction, at the resulting hydrophobic/hydrophilic transition layer. The auxiliary electrode is located outside of the ionic path between electrodes of opposite polarity, but in electron-conducting contact with the negative electrode, excluding the auxiliary electrode from unwanted interaction with the NO₂/NH₃-auto-discharge path.

Data supplied from the **esp@cenet** database - I2



12 **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

21 Anmeldenummer: 90113198.7

51 Int. Cl. 5: H01M 10/52, H01M 10/34

22 Anmeldetag: 11.07.90

30 Priorität: 04.09.89 DE 3929304

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:
13.03.91 Patentblatt 91/11

84 Benannte Vertragsstaaten:
CH DE FR GB LI NL

71 Anmelder: VARTA Batterie Aktiengesellschaft
Am Lelneuer 51
W-3000 Hannover 21(DE)

72 Erfinder: Simon, Gerhard
Lorsbacher Strasse 22
W-6233 Kelkheim(DE)
Erfinder: Kleinsorgen, Klaus
Ruppertshainer Strasse 21
W-6233 Kelkheim(DE)
Erfinder: Köhler, Uwe, Dr.
Falkensteiner Strasse 5
W-6233 Kelkheim(DE)


74 Vertreter: Kaiser, Dieter Ralf, Dipl.-Ing.
Gundelhardtstrasse 72
W-6233 Kelkheim/Ts.(DE)

54 **Gasdicht verschlossene alkalische Sekundärzelle.**

57 Eine zur Verbesserung des Sauerstoffverzehrs in gasdicht verschlossenen alkalischen Sekundärzellen bestimmte Hilfselektrode (1) setzt sich aus einem Kunststoffaservlies (2) und einer diesem aufgewalzten, im wesentlichen aus PTFE-gebundener Aktivkohle bestehenden Folie (4) zusammen, wobei die Hilfselektrode aufgrund einer einseitigen Imprägnierung des Vlieses (2) mit einer wässrigen Celluloseäther-Mischung (3), welche das Vlies (2) zugleich mit der Folie (4) verklebt, eine Dreischichtenstruktur aufweist, nämlich mit einer dem Elektrolyten bzw. Gasraum zugekehrten hochporösen, hydrophoben Schicht (1a) aus original belassenem Vliesmaterial, einer hydrophilen Imprägnierungsschicht (1b) und einer katalytisch wirksamen hydrophoben Verzehrerschicht (1c). Letztere ist mit der negativen Hauptelektrode elektrisch kurzgeschlossen und im hydrophob/hydrophilen Übergangsbereich zur Schicht (1b) bevorzugter Ort der Sauerstoffreduktion. Indem die Hilfselektrode außerhalb des Ionenweges zwischen gegenpoligen Elektroden, jedoch in elektronenleitendem Kontakt zur negativen Hauptelektrode angeordnet ist, bleibt sie von einer unerwünschten Wechselwirkung mit dem NO_2/NH_3 -

Selbstentlade-Shuttle ausgeschlossen.

Fig. 1



GASDICHT VERSCHLOSSENE ALKALISCHE SEKUNDÄRZELLE

Die Erfindung betrifft eine gasdicht verschlossene alkalische Sekundärzelle mit mindestens einer positiven Elektrode, einer negativen Elektrode, einem zwischenliegenden Separator und einer mit der negativen Elektrode elektronenleitend verbundenen schichtförmigen Hilfselektrode zum Abbau des Sauerstoffdrucks.

Das Anwendungsgebiet der Erfindung erstreckt sich auf alle Arten gasdichter alkalischer Zellen, die im Sauerstoffverzehr-Zyklus arbeiten, insbesondere Ni/Cd-, Ni/Zn- und Ni/Hydrid-Speicherzellen.

Bekanntlich läßt sich die beim Überladen dieser Zellen entstehende Ansammlung von Sauerstoff wirksam verhindern, wenn man die Fläche der negativen Elektrode quasi vergrößert, indem man sie mit einer Hilfselektrode kurzschließt, an welcher die Sauerstoff-Verzehrreaktion gemäß



kinetisch weniger als an der negativen Hauptelektrode gehemmt ist. Die negative Hilfselektrode enthält deshalb zumindest Katalysatoren wie Platinmetalle, Silber, Kupfer oder auch Kohlenstoff und besitzt zudem vorzugsweise aufgrund hoher Porosität eine große innere Oberfläche.

Von kritischem Einfluß auf den Sauerstoffverzehr ist auch die Elektrolytmenge, da einerseits aus Gründen der Überladesicherheit mit unterschüssigem Elektrolyt gearbeitet werden sollte, während andererseits eine Belastung der Zelle mit hohen Strömen viel Elektrolyt verlangt. In jedem Falle sollte die Elektrolytmenge jedoch so bemessen sein, daß sich an der aktiven Elektrodenoberfläche ein für den Sauerstoffumsatz unbedingt notwendiges Dreiphasengleichgewicht einstellen kann.

Anders als bei gasdichten Ni/Cd-Zellen ist bei Ni/Hydrid-Zellen ein restloses Abfangen des Sauerstoffgases schon aus dem Grunde wichtig, weil die Speicherlegierung in seiner Gegenwart korrodiert.

In Anpassung an den üblichen Einbau der Elektroden in Akkumulatoren hoher Energie- und Leistungsdichte sind die Hilfselektroden in diesen Zellen ebenso wie die Elektrodenplatten dünne, schichtförmige Gebilde und liegen im Plattenstapel oft eng an den negativen Platten an.

Der DE-AS 15 96 223 läßt sich sogar ein Ni/Cd-Akkumulator mit Hilfselektrode in Form einer Wickelzelle entnehmen, bei dem die Hilfselektrode die letzte Spirale der negativen Elektrode überdeckt und zugleich in enger Berührung mit der Innenwand des Gehäuses steht, welches den negativen Zellenpol bildet. Diese Deckschicht auf der negativen enthält in einem porösen, hydrophoben Trägermaterial feinverteiltes Silber oder ein anderes Metall von höher elektropositivem Charakter als Cadmium, so daß es im Kontakt mit diesem eine

negative Mischelektrode bildet, an der die Sauerstoff-Reduktionsgeschwindigkeit erhöht ist.

Bei einem aus der DE-PS 28 38 857 bekannten Metalloxid/Lanthannickelhydrid-Akkumulator besteht die Sauerstoff-Reduktionselektrode aus einem mit Ruß beschichteten Nickelnetz, das mit der negativen Elektrode über einen Draht kurzgeschlossen und zur positiven Elektrode hin mit einem Separator abgedeckt ist, der eine geringere Elektrolytaffinität als die beiden Hauptelektroden besitzt, so daß er die Sauerstoffströmung nur wenig behindert. Die Hydridelektroden werden dagegen durch Isolierung mit einem zweiten Separatormaterial, das im feuchten Zustand nur eine geringe Gaspermeabilität besitzt, vor herandiffundierendem Sauerstoff möglichst geschützt.

Die Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, den Sauerstoffumsatz in einer gasdichten, mit einer Hilfselektrode arbeitenden alkalischen Sekundärzelle noch wirksamer und dauerhafter als bisher zu unterstützen, zugleich aber den von der Hilfselektrode ebenfalls katalysierten NO_2/NH_3 -Selbstentlade-Shuttle möglichst zu unterdrücken.

Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine Sekundärzelle gelöst, wie sie im Patentanspruch 1 angegeben ist.

Danach hat sich die Ausstattung einer solchen Zelle mit einer Hilfselektrode als sehr günstig erwiesen, die eine Dreischichtenstruktur besitzt und bei der jede Schicht aufgrund spezieller Eigenschaften den Erfordernissen für einen zügigen Sauerstoffverzehr auf ihre Weise Rechnung trägt.

So bildet die elektrisch nicht leitende erste Schicht dank einer hohen Porosität und hydrophobem Verhalten eine Gasleitschicht, durch welche Sauerstoff leichten Zutritt zur Reaktionszone erlangt, während Elektrolytflüssigkeit am Eindringen gehindert wird.

Die für die Sauerstoffreduktion jedoch notwendige Anwesenheit von Wasser wird durch die zweite Schicht sichergestellt, indem diese hydrophil ist und mit Hilfe eines Feuchtigkeitsreservoirs für eine ständige Benetzung der Katalysatorschicht, der eigentlichen Verzehrsschicht, sorgt, die sich als dritte Schicht anschließt.

Da die Katalysatorschicht durch einen Kunststoffbindemittel-Zusatz zum Katalysator wiederum hydrophob eingestellt ist, erstreckt sich zwischen der zweiten und der dritten Schicht der erfindungsgemäßen Hilfselektrode eine Zone, die hydrophob und hydrophil zugleich ist, was ideale Bedingungen für ein Dreiphasengleichgewicht schafft.

Die dritte Schicht steht zumindest in elektronischem Kontakt, in der Regel außerdem in engem

mechanischen Kontakt zur negativen Hauptelektrode der Zelle.

Materielle Grundlage für die beiden ersten Schichten der neuen Hilfselektrode ist ein einlagiges hochporöses Kunststoffaservlies mit 90 bis 99 % Porenvolumen. Seine hydrophoben Eigenschaften gewährleisten eine Passage für den aus dem Gasraum anströmenden Sauerstoff auch bei langfristigen Betrieb.

Durch Bestreichen der einen Seite des Vlieses mit einer wasserhaltigen Tylose-Mischung (Tylose = Sammelname für ein großes Sortiment wasserlöslicher Celluloseäther, insbesondere Methylcellulose und carboxymethylcellulose) wird in dem Vlies, das auf der abgekehrten Seite seine ursprüngliche Hydrophobizität beibehält (erste Schicht) eine hydrophile Schicht (zweite Schicht) erzeugt, indem die Tylose bis zu einer gewissen Tiefe in das Faservlies ein dringt und aufgrund ihrer hydrophilen Eigenschaft stets eine gewisse Elektrolytmenge, die ausreichend ist, um die angrenzende Katalysator- bzw. Verzehrschicht dauernd zu benetzen, an sich bindet. Auf diese Weise wird eine Austrocknung und damit eine Funktionsminderung der Hilfselektrode vermieden.

Das Material der katalytisch aktiven dritten Schicht setzt sich aus 50 bis 80 Gew.% Aktivkohle, 3 bis 20 Gew.% Ruß, gegebenenfalls Graphit, als Leitmittel und 10 bis 30 Gew.% PTFE zusammen. Dieses Material liegt in Form einer Walzmischung aus den angegebenen Komponenten vor. Eine besonders günstige Mischung setzt sich aus ca. 75 Gew.% Aktivkohle, ca. 7,5 Gew.% Leitruß und ca. 17,5 Gew.% PTFE zusammen.

Die Verbindung von Aktivkohle und wasserabstoßendem PTFE gewährleistet im Übergangsbereich zur tylosehaltigen, hydrophilen zweiten Schicht ein Vorhandensein vieler Dreiphasengrenzen mit großen, für den O_2 -Umsatz wichtigen inneren Oberflächen. Der zugesetzte Leitruß sorgt für einen leichten Elektronentransfer zu den in dieser Zone enthaltenen Verzehrschichten. Die Elektronen kommen dabei von der negativen Elektrode des gasdichten Akkumulators, mit der die Verzehrschicht in direkter, vorzugsweise flächenhafter Verbindung steht.

Anhand einiger Figuren wird der Gegenstand der Erfindung verdeutlicht.

Figur 1 zeigt den schichtmäßigen Aufbau der neuen Hilfselektrode schematisch.

Figur 2 gibt die Fertigungsweise der Hilfselektrode gemäß der Erfindung wieder.

Figuren 3 und 4 zeigen mögliche Anordnungen der neuen Hilfselektrode in Wickelzellen.

Figuren 5 bis 7 zeigen mögliche Anordnungen der neuen Hilfselektroden in prismatischen Zellen.

Nach Figur 1 wird die erste Schicht 1a der

dreischichtigen Elektrode 1 durch die in ihrem ursprünglichen Zustand belassene eine Seite des Kunststoffaservlieses 2 gebildet, während die zweite Schicht 1b das Ergebnis einer Imprägnierung der anderen Vliesseite mit einer wässrigen Tylosemischung 3 ist. Die Schicht 1b des Vlieses ist dadurch hydrophil. Die dritte Schicht 1c ist eine aus der weiter oben angegebenen Aktivkohlemischung gewalzte Folie 4. Sie kann zusätzlich eine Metallnetzeinlage, z. B. aus Nickel, enthalten und über diese Armierung mit der negativen Hauptelektrode elektrisch kontaktiert sein.

Es ist ferner der Mechanismus des Sauerstoffabbaus an der Hilfselektrode angedeutet: O_2 aus dem Gas- oder Elektrolytraum durchdringt leicht die weitgehend elektrolytfreie, hochporöse Schicht 1a und setzt sich in der hydrophoben Schicht 1c nach der eingangs angegebenen Reaktionsgleichung mit H_2O um, welches die hydrophile bzw. elektrolytaffine Schicht 1b in unmittelbarer Nähe ständig verfügbar hält. Als Reaktionsprodukte entstehen durch Aufnahme von Elektronen aus der negativen Elektrode Hydroxylionen.

Die Herstellung einer erfindungsgemäßen Hilfselektrode ist nach Figur 2 sehr einfach: jeweils in getrennten Arbeitsgängen wird eine Pulvermischung aus den bereits genannten Komponenten der Katalysatorschicht zu einer Folie 4 gewalzt und auf ein Kunststoffvlies 2 eine 1 bis 2 %ige wässrige Tylosemischung 3 aufgetragen. Vlies und Folie werden darauf, vorzugsweise als Endlosband, einem Kalandrier 5 zugeführt und unter leichtem Anpreßdruck über den noch feuchten Tyloseauftrag, der als willkommenes Klebemittel fungiert, miteinander verbunden. Danach durchläuft das zusammengefügte laminierte Material eine Trockenschleife 6.

Die Figuren 3 bis 7 illustrieren einige Möglichkeiten der Positionierung erfindungsgemäßer Hilfselektroden 1 sowohl in gasdichten Rundzellen als auch in prismatischen Zellen.

So kann in einer Rundzelle mit Wickelelektroden die Hilfselektrode entweder nach Fig. 3 dem äußeren Ende des Spiralwickels, das von der Negativen gebildet wird, anliegen, oder sie kann nach Fig. 4 in Gestalt einer Ronde, gegebenenfalls auch eines Stapels aus mehreren Ronden, gegenüber einer Stirnseite des Wickels, z. B. nahe am Zellenboden angebracht sein. Besonders vorteilhaft läßt sich die Hilfselektrode dort mit einer Multikontaktscheibe, die sich als Stromableiter für die Negativen in Wickelzellen mit Sinterfolienelektroden bewährt hat, kombinieren.

Den Figuren entnimmt man im einzelnen jeweils die Hilfselektrode 1, die negative Elektrode 7, die positive Elektrode 8, den Separator 9, die elektrische Kontaktierung 10 der negativen Elektrode (Multikontaktscheibe) und den Zellenbecher 11. Die

O₂ -Pfeile weisen auf die bevorzugte Orientierung der Hilfelektrode hin, nämlich mit der vom Sauerstoffgas beaufschlagten ersten Schicht 1a nach außen.

Eine besonders vorteilhafte Anordnung einer erfindungsgemäßen Hilfelektrode (nicht dargestellt) läßt sich bei Wickelzellen dadurch realisieren, daß man zwischen positiver Elektrode und negativer Elektrode, wobei letztere die äußere Wickelspirale bildet, einen Separator vorsieht, welcher über das Ende der negativen Elektrode hinaus in Fortsetzung des Wickels soweit verlängert ist, daß er den Elektrodenwickel noch einmal umhüllt, und daß man auf dieses verlängerte Separator-Ende einseitig eine wässrige Tylose-Paste aufträgt, woraufhin auf die tylosefeuchte Seite eine vorgewalzte Katalysatormischung aufgedrückt wird.

Vorzugsweise ist die mit der Tylose zu behandelnde Seite der Separatorverlängerung diejenige, welche der Becherwand abgekehrt ist, so daß beim fertig montierten und in den Becher eingesetzten Wickel das freie Separator-Ende mit seiner trockenen Seite der Becherwand und mit seiner Katalysator-Seite der negativen Elektrode anliegt. Dies entspricht auch der Schnittdarstellung nach Figur 3.

Durch diese Maßnahme gemäß der Erfindung wird der Vliesseparator zusätzlich als Basismaterial für die Hilfelektrode, nämlich als Bildner für die hydrophobe Schicht 1a und für die hydrophile Schicht 1b (vg. Figur 1) genutzt, denen dann nur noch die Katalysatorschicht 1c hinzuzufügen ist. Dabei ist es für die Funktion der Hilfelektrode nicht wesentlich, ob sie mit der Verzehrsschicht 1c oder mit der Gasleitschicht 1a an die negative Elektrode angrenzt. Wichtig dagegen ist, daß die Hilfelektrode außerhalb des Einflußbereiches des Selbstentlade-Shuttles angeordnet ist. Da sich der Shuttle zwischen einer positiven und einer negativen Elektrode abspielt, muß die Hilfelektrode, soll sie diesen nicht noch fördern, grundsätzlich außerhalb des Ionenweges zwischen gegenpoligen Elektroden angeordnet sein. Diese Bedingung kann, wie die meisten der hier angeführten Beispiele (Figuren 3 und 5 bis 7) zeigen, zumindest dadurch erfüllt werden, daß die Hilfelektrode zwischen zwei negativen Elektroden positioniert ist oder daß die Hilfelektrode überhaupt von einer negativen Elektrode gegenüber einer positiven Elektrode abgeschirmt wird.

In gasdichten prismatischen Zellen lassen sich laminierte Hilfelektroden ebenfalls auf mannigfache Weise anordnen. So ist gemäß Fig. 5 eine endständige negative Platte des aus negativen Elektroden 7, positiven Elektroden 8 und Separatoren 9 bestehenden Plattenblocks mit der Hilfelektrode 1 belegt, wobei die Hilfelektrode mit ihrer Verzehrsschicht 1c bzw. Katalysator-Folie 4 der Ne-

gativen großflächig anliegt.

Nach Fig. 6 ist ein sandwichartiger Aufbau der erfindungsgemäßen Hilfelektrode vorgesehen, der gestaltet, daß das Kunststoffaservlies 2 auf beiden Seiten eine Tylose-Imprägnierung besitzt, eine mittlere Zone jedoch unverändert geblieben ist und als hydrophobe Gasleitschicht fungiert, und daß sich beiderseits an die Imprägnierungsschichten 1b die Verzehrsschichten 1c anschließen. Der Elektrodenstapel ist in diesem Falle so geordnet, daß sich eine Hilfelektrode vom Sandwich-Typ stets zwischen zwei negativen Elektroden befindet.

Fig. 7 gibt den eingekreisten Ausschnitt der Fig. 6 als Vergrößerung wieder.

Ansprüche

1. Gasdicht verschlossene alkalische Sekundärzelle mit mindestens einer positiven Elektrode, einer negativen Elektrode, einem zwischenliegenden Separator und einer mit der negativen Elektrode elektronenleitend verbundenen schichtförmigen Hilfelektrode zum Abbau des Sauerstoffdrucks, dadurch gekennzeichnet, daß die Hilfelektrode (1) eine Dreischichtelektrode aus einer den Zutritt des Sauerstoffs begünstigenden, hydrophoben und elektrisch nicht leitenden ersten Schicht (1a), einer hydrophilen zweiten Schicht (1b) und einer die katalytische Sauerstoffreduktion unterhaltenden, in elektronischem Kontakt zur negativen Hauptelektrode stehenden hydrophoben dritten Schicht (1c) ist.
2. Sekundärzelle nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der ersten und der zweiten Schicht ein einlagiges Kunststoffaservlies (2) zugrundeliegt, auf dessen eine Seite eine wasserhaltige Celluloseäther-Mischung (3) aufgebracht ist, und daß die dritte Schicht aus einer folienförmig gewalzten Aktivkohlemischung (4) besteht, die dem Kunststoffaservlies an seiner mit dem Celluloseäther behandelten Seite auflaminiert ist.
3. Sekundärzelle nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die aktivkohlehaltige Walzmischung aus 50 Gew.% bis 80 Gew.% Aktivkohle, 3 Gew.% bis 20 Gew.% Leitruß und 10 Gew.% bis 30 Gew.% PTFE zusammengesetzt ist.
4. Sekundärzelle nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die aktivkohlehaltige Walzmischung aus ca. 75 Gew.% Aktivkohle, ca. 7,5 Gew.% Leitruß und ca. 17,5 Gew.% PTFE zusammengesetzt ist.
5. Sekundärzelle nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Hilfelektrode außerhalb des Ionenweges zwischen gegenpoligen Elektroden angeordnet ist.
6. Sekundärzelle nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Hilfelektrode gegen eine positive Elektrode durch negative Elektroden zu-

mindest abgeschirmt ist.

7. Sekundärzelle nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß bei einem Elektrodenwickel die Hilfselektrode aus einer über das Ende der negativen Elektrode in Fortsetzung des Wickels hinausgehenden Verlängerung des Separators gebildet ist, deren eine Seite mit Celluloseäther bestrichen und mit einer katalytisch wirksamen Beschichtung versehen ist, und daß die den Elektrodenwickel mit der negativen Elektrode als äußerer Spirale umhüllende Separator-Verlängerung der Innenwand des Zellenbechers anliegt.

8. Sekundärzelle nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die mit Celluloseäther bestrichene und mit einer Katalysatorschicht versehene Seite der Separator-Verlängerung deren von der Becherwand abgekehrte Seite ist.

9. Sekundärzelle nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß bei einem Elektrodenwickel die Hilfselektrode gegenüber einer Stirnseite des Wickels in Form einer oder mehrerer Ronden angeordnet ist.

10. Sekundärzelle nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Hilfselektrode in eine Multi-kontaktscheibe (10) als Stromableiter für die negative Elektrode eingefügt ist.

30

35

40

45

50

55

5

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6





Fig. 7



(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer: **0 416 244 A3**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 90113198.7

(51) Int. Cl.⁵: **H01M 10/52, H01M 10/34,
H01M 4/24**

(22) Anmeldetag: 11.07.90

(30) Priorität: 04.09.89 DE 3929304

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
13.03.91 Patentblatt 91/11

(54) Benannte Vertragsstaaten:
CH DE FR GB LI NL

(89) Veröffentlichungstag des später veröffentlichten
Recherchenberichts: 07.10.92 Patentblatt 92/41

(71) Anmelder: **VARTA Batterie Aktiengesellschaft**
Am Leineufer 51
W-3000 Hannover 21(DE)


(72) Erfinder: **Simon, Gerhard**
Lorsbacher Strasse 22
W-6233 Kelkheim(DE)
Erfinder: **Kleinsorgen, Klaus**
Ruppertshainer Strasse 21
W-6233 Kelkheim(DE)
Erfinder: **Köhler, Uwe, Dr.**
Falkensteiner Strasse 5
W-6233 Kelkheim(DE)

(74) Vertreter: **Kaiser, Dieter Ralf, Dipl.-Ing.**
Gundelhardtstrasse 72
W-6233 Kelkheim/Ts.(DE)

(54) **Gasdicht verschlossene alkalische Sekundärzelle.**

(57) Eine zur Verbesserung des Sauerstoffverzehrs in gasdicht verschlossenen alkalischen Sekundärzellen bestimmte Hilfselektrode (1) setzt sich aus einem Kunststoffaservlies (2) und einer diesem aufgewalzten, im wesentlichen aus PTFE-gebundener Aktivkohle bestehenden Folie (4) zusammen, wobei die Hilfselektrode aufgrund einer einseitigen Imprägnierung des Vlieses (2) mit einer wässrigen Celluloseäther-Mischung (3), welche das Vlies (2) zugleich mit der Folie (4) verklebt, eine Dreischichtenstruktur aufweist, nämlich mit einer dem Elektrolyten bzw. Gasraum zugekehrten hochporösen, hydrophoben Schicht (1a) aus original belassenem Vliesmaterial, einer hydrophilen Imprägnierungsschicht (1b) und einer katalytisch wirksamen hydrophoben Verzehrerschicht (1c). Letztere ist mit der negativen Hauptelektrode elektrisch kurzgeschlossen und im hydrophob/hydrophilen Übergangsbereich zur Schicht (1b) bevorzugter Ort der Sauerstoffreduktion. Indem die Hilfselektrode außerhalb des Ionenweges zwischen gegenpoligen Elektroden, jedoch in elektronenleitendem Kontakt zur negativen Hauptelektrode angeordnet ist, bleibt sie von einer

unerwünschten Wechselwirkung mit dem NO_2/NH_3 - Selbstentlade-Shuttle ausgeschlossen.



EP 0 416 244 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 90 11 3198

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. CL.5)
X	EP-A-0 218 028 (VARTA BATTERIE A.G.) * Ansprüche 1-9 *	1-10	H01M10/52 H01M10/34 H01M4/24
X	GB-A-2 023 918 (VARTA BATTERIE A.G.) * Ansprüche 1-13 *	1-10	
X	US-A-4 826 744 (T. ITOU ET AL.) * Ansprüche 1-24; Abbildung 1 *	1-10	
X	EP-A-0 174 526 (VARTA BATTERIE A.G.) * Ansprüche 1-6 *	1-10	
A	US-A-4 614 696 (T. ITO, N. MIYAZAKI) * Ansprüche 1-15 *	1-10	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. CL.5)
			H01M
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchesort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 28 JULI 1992	Prüfer BATTISTIG M. L. A.
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 150 (01/82) (P.0401)